

Превод от английски език!

ЕКСТЕРИОРНО
НА ВОДНА
ОСНОВА

DILUNETT®

СМИВКА ЗА БОИ



Описание на
продукта

DILUNETT® е мощна, без разтворители, смивка на водна основа, която премахва масла, алкидни бои, лакове или байцове. Не изисква надзор или незабавно отстраняване на омекналото покритие. DILUNETT® отстранява до 8 слоя покритие. Подходяща за всякакви повърхности, включително дърво, метал, пластмаса и GRP. DILUNETT® е гел, което означава, че няма да се стича и е идеален за вертикални повърхности и сложни конструкции, които трябва да бъдат почистени.

Лесно за нанасяне, DILUNETT® разтваря боята в най-малката вдлъбнатина и най-фините детайли, омекотява всички натрупани слоеве за лесно и чисто отстраняване. Без летливи органични съединения и незапалим, DILUNETT® е безопасен да се използва в слабо вентилирани или затворени помещения.

Свойства

- Без разтворители - Няма токсични изпарения.
- Лесно се отстранява с вода.
- DILUNETT® е безвреден за всички повърхности, **с изключение на алуминиеви.**
- Не уврежда пластмасата
- Премахва до 8 слоя боя
- Не се изпарява - Дълго време на действие.
- Лесно се нанася. Гел - Не се стича.

Основни
приложения

- Само за външна употреба.
- Премахва лакове, байцове, бои и др.
- Работи върху метал **, дърво **, пластмаса, гелове, камък, цимент
- Хоризонтални или вертикални повърхности.

** Виж Ограничения

	Биоразградимост: Номер на сертификата: OECD 301 F Гел Специфично тегло при 20°C: 1,01 +/- 0,05 Физическо състояние: Вискозна течност Запалимост: Незапалима. Срок на годност: 24 месеца в оригинална, неотваряна опаковка.	Вискозитет:
Технически данни	Опаковки: 500 мл, 1 л, 2,5 л, 10 л. Външен вид и мирис: гел с мирис на сода каустик. време на действие: Алкидни / маслени бои, байцове и лакове: 5-10 мин (за 1 слой); 10-30 мин (за 2 слоя); 15-45 мин (за 3 слоя) Акрилни бои, байцове и лакове: Тествайте на малка площ, за да се определи времето на действие.	Средно
Ограничения	Забележка: Горепосочената информация е са само приблизително време на действие. Трябва да се извърши тест за определяне на необходимото време за контакт, за да се премахнат необходимите брой покрития. ЛОС: Извън обхвата. DILUNETT® не действа и няма да отстрани следните видове покрития: или изпечени бои. Полиуретанови бои и лакове. Не използвайте върху "слаби" дървесини, като фурнири. Не използвайте върху алуминий.	2К
Инструменти за нанасяне	Плоско перо, четка със синтетични (найлонови) "vlakна", ваяк със синтетични vlakна. Четка с платмасови зъпци за втриване Винаги извършвайте предварителна проверка, за да определите времето за контакт, необходимо за премахването. Носете химически устойчиви ръкавици, предпазни очила и защитно облекло. За най-добри резултати върху дървесината, не оставяйте DILUNETT® да работи по-дълго, отколкото е необходимо за разтваряне на боята. Твърдата дървесина, особено тази, която е богата на танини (тик, дъб, сапели, кестен ...), могат да потъмнеят, ако са в продължителен контакт с DILUNETT®. Когато DILUNETT® е потъмнило дървесината, НЕ позволявайте да изсъхне, преди да използвате NET-TROL® *.	
Добрата практика за нанасяне	Обработете дървените повърхности с NET-TROL® *, за да възстановите оригиналния цвят на дървото и да затвори порите. Покрийте всичко, което не искате да обработвате, включително растения и храсти. Нанасяйте при температура между 5°C и 35°C. Не позволявайте DILUNETT® да изсъхне на повърхността. Ако засъхне, навлажнете с пръски вода, за да се активира отново. Консултирайте се с нас за допълнителна информация и съвети преди да използвате DILUNETT® за дъб и кестен.	

Подготовка на повърхността	Отстранете всякакъв вид хлабави и люспести бои. Изчеткайте всякакви замърсявания от повърхността, т.е. мър, прах и др.
Нанасяне	Нанесете дебел слой DILUNETT® върху цялата повърхност, която ще почиствате. За дървесина, богата на танини, обработвайте големите площи на части, за да се избегне прекомерно потъмняване на дървото. Оставете продукта да работи. Ако тръгне да изсъхва, напръскайте с малко вода за да активирате отново действието. Отстранете DILUNETT® и разтворената боя с почистваща четка с твърди пластмасови зъбци или скрепер, докато промивате с вода. Алтернативно използвайте водоструикаструйка (максимум 60 бара /870 пси). Забележка: Използването на топла вода прави работата по-лесна. Изплакнете добре повърхността с чиста вода. След свалянето на боята и изплакването, всички порести повърхности трябва незабавно да се третират с NET-TROL® *, докато все още са мокри, за да се неутрализира повърхността и да се възстанови естествения цвят на дървото. Забележка: Консултирайте се с нас за допълнителна информация и съвет преди да използвате DILUNETT® върху дъб и кестен.
Неутрализация	Винаги използвайте NET-TROL® *, за да неутрализирате изчистените порести и дървени повърхности.
Покривност	4 м² на литър.
Почистване	Действителната покривност варира в зависимост от начина на нанасяне, типа, текстурата, възрастта и порьозността на дървото.
Съхранение	С вода. Съхранявайте неизползвания продукт в плътно затворен пластмасов или стъклен контейнер. НЕ съхранявайте продукта в метални контейнери. Пазете от замръзване и високи температури.
Обща информация	Полагат се всички грижи, за да се гарантира, че информацията, предоставена в този технически информационен лист, е точна. OWATROL INTERNATIONAL не е в състояние да гарантира резултатите, тъй като нямаме контрол над условията, при които нашите продукти се използват. За допълнителни съвети и информация, моля, свържете се с нашия технически отдел по e-mail на info@owatrol.com или местния агент на OWATROL за вашата страна. Посочената по-горе информация е вярна към датата на издаването ѝ. Всички останали продукти на OWATROL, посочени в този документ, трябва да се използват съгласно указанията на етикета и техническите информационни листи.
Безопасност	Обърнете се към нас за информационния лист за безопасност (MSDS) на www.owatrol.com и текста върху опаковката. Да се пази от достъп на деца.
Дата на издаване	Март, 2012 г.