TKK
CLEAN PROTECT
MAT ZINC SPRAY



ДЪЛГОТРАЙНО ЗАЩИТНО ГЛАНЦОВО ПОКРИТИЕ ПРОТИВ РЪЖДА

Защитно цинково покритие за метал с отлична адхезия. Той химически се втвърдява и образува дълготрайно метално покритие, което предпазва металните повърхности от корозия и атмосферни агенти като вода и сол. Той може да бъде боядисан върху или оставен като крайна защита на метала. Той е особено подходящ за защита на заварени поцинковани части. Една доза от 400 ml е достатъчна, за да покрие площ от 1,5 - 2m^2.

СВОЙСТВА

- Спреят е еднокомпонентен и готов за употреба.
- Той се втвърдява химически, за да образува твърдо и дълготрайно повърхностно покритие, има добра устойчивост на механични въздействия, абразия, ерозия и предпазва металните повърхности от корозия и атмосферни агенти като вода и сол.
- Изсушената повърхност е еластична, здрава, устойчива на атмосферни влияния и може да бъде оставена като крайна защита или боядисана с друг вид боя.
- Покритието е с до 30% по-дебело от конвенционалните покрития за боядисване.
- Не е вредно за озона.
- Чистота на цинк 98%

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящ е за визуално подсилване, ремонт и защита от корозия на метални повърхности.
- Подходящ е за защита на заварени поцинковани части, включително спот заваряване.
- Най-често срещаните приложения са заваръчни съединения, след нарязване на резби, резервоари, обработка на метали.
- Оптималната температура за употреба е между 20 и 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят:	светло сива течност
Миризма:	подобна на тази на разтворителя
Плътност при 20°C:	0,75 - 0,80 g/ml
Налягане при 20°C:	4.0 ± 0.5 bar
Размер на зърното:	от 0 до 2 микрона
Дебелина след първото нанасяне:	11 микрона
Дебелина след трето приложение:	22 микрона
Сушене:	
Сухота за залепване на праха:	10 минути след нанасянето
Изсушете на допир:	20 минути след нанасянето
Напълно суха повърхност:	24 часа след нанасянето
Температурна стабилност:	100 – 120°C

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхността, върху която нанасяте покритието, трябва да е суха и чиста.
- Разклатете добре флакона преди употреба.
- Когато чуете звук от метални топчета вътре в дозата, продължете да разклащате още една минута.
- Задръжте дозата на 15 до 20 cm от повърхността, която искате да защитите.
- За оптимален резултат препоръчваме две приложения през 2 часа.
- След 24 часа е възможно да нанесете довършително покритие.

ОПАКОВКА

Доза от 400 ml

СЪХРАНЕНИЕ

36 месеца на сухо място при температура между +10 °C и +20 °C. Съхранявайте дозите в изправено положение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на TKK.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.

TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com